

Пасты Лаканил Декор											
Лаканил Декор	Концентрация цвета		Колор-индекс	Свето-стойкость		Атмосферо-стойкость		Термо-стойкость	Устойчивость к воздействию		
	1:10	1:100		1:10	1:100	1:10	1:100		кислот	щелочей	растворителей
Белый BC			White 6	7	7	5	5-4	160	5	5	5
Жёлтый светопрочный			Yellow 1	7-6	6	5	5-4	140	5	5	5
Жёлтый 4К			Yellow 2	6	6	5	5-4	160	5	5	5
Жёлтый GS			Yellow 13	5	5-4	5	5-4	160	5	5	4-5
Жёлтый 2G			Yellow 74	6	6-5	5	5-4	160	5	5	5
Жёлтый RS			Yellow 83	6-5	6-5	5	5-4	160	5	5	4
Жёлтый 2 «3»			Yellow 3	7-6	6	5	5-4	120	5	5	5
Золотисто-жёлтый 2 К			Смесовой	5	5-4	5	5-4	160	5	5	5
Оранжевый YS			Orange 13	5	4	5	5-4	150	4	5	4
Оранжевый RS			Orange 34	6	6-5	5	5-4	160	5	5	4-5
Алый 2С			Red 2	6	6-5	5	5-4	160	4-5	4-5	3
Красный KB			Red 146	7	5	6	5-4	160	4-5	5	4-5
Красный YS			Red 112	6	5	5-4	4	160	5	3-4	3
Красный BS			Red 170	6	5	5-4	4	160	5	5	4
Розовый RS			Red 122	8	8-7	5	5-4	200	5	5	5
Бордо KDR			Red 12	6	5-6	5	4	120	4	4	4
Фуксия			Violet 19	8	7-8	5	4	200	5	5	5
Фиолетовый RS			Violet 23	8	8-7	5	5	260	5	5	5
Чисто-синий			Смесовой	8	8-7	5	5-4	200	5	5	3-2
Синий RS			Blue 15:10	8	8-7	5	5-4	200	5	5	2
Голубой RS			Blue 15:0	8	8-7	5	5-4	200	5	5	4
Голубой GS			Blue 15:3	8	8	5	5-4	200	5	5	5
Зелёный BG			Green 7	8	8	5	5-4	200	5	5	5
Зелёный KG			Green 7	8	8	5	5-4	200	5	5	5
Бирюзовый GS			Смесовой	8	8	5	5-4	200	5	5	5
Бирюзовый 4G			Смесовой	8	8	5	5-4	200	5	5	5
Оливково-зелёный			Смесовой	5	5-4	5	5-4	160	5	5	4-5
Оливково-зелёный 2К			Смесовой	5	5-4	5	5-4	160	5	5	4-5
Зелёный			Green 8	5	5-4	4	4-3	140	4	4	3-4
Травянисто-зелёный			Смесовой	6	6-5	5	5	160	5	5	5
Салатовый			Смесовой	7-6	6	5	5-4	140	5	5	5
Коричневый RS			Смесовой	6	5	5-4	4	160	5	3-4	3
Коричневый YS			Смесовой	6	5	5-4	4	160	5	3-4	3
Коричневый LL			Смесовой	6	5	5-4	4	160	5	3-4	3
Коричневый 2К			Смесовой	6	5	5-4	4	160	5	3-4	3
Коричневый RRT			Смесовой	6	5	5-4	4	160	5	3-4	3
Коричневый TRB			Смесовой	6	5	5-4	4	160	5	3-4	3
Чёрный К			Black 7	8	8	5	5-4	260	5	5	5